



## Produktdatenblatt

### EPDM Flächenkleber BlueTek



#### Anwendung

EPDM Dach- und Abdichtungsfolien werden vollflächig lagesicher auf dem jeweiligen geeigneten Untergrund verklebt. Der wasserlösliche EPDM Flächenkleber BlueTek kann sowohl im Nass- als auch im Kontaktklebeverfahren angewendet werden. Das Nassklebeverfahren eignet sich für alle saugfähigen Untergründen (z. B. Holzschalungen, OSB und Mehrschichtplatten). Das Kontaktklebeverfahren eignet sich für diffusionsdichte Untergründe (z. B. PUR/PIR-Dämmung, PVC-Lamine).

#### Beschreibung

Der EPDM Flächenkleber BlueTek ist ein wasserbasierter Kleber auf Acrylat-Basis und lösemittelfrei. Sein Aussehen ist weiß, die Konsistenz ist flüssig. Das Aufbringen des Klebers erfolgt mit einer Kurzflor-Rolle. Die Dach- und Abdichtungsfolien lassen sich mithilfe des Klebers schnell und einfach verkleben. Im Nassklebeverfahren sind Korrekturen möglich. Die Aushärtung des Produktes ist witterungsabhängig und beträgt durchschnittlich 12 bis 24 Stunden.

#### Produkteigenschaften

Kanister: 2 Liter; 3 Liter; 5 Liter; 10 Liter; 20 Liter (2x10 Liter)

Kleber: wasserbasierter Flächenkleber auf Acrylat-Basis

Farbe: weiß

Verarbeitungstemperatur: > 5 °C über 24 Stunden

Lagertemperatur: > 5 °C

Haltbarkeit: 6 Monate ab Lieferdatum



## Reichweite und Verbrauch

Der Verbrauch beträgt je nach Saugfähigkeit des Untergrundes im Nassklebverfahren 0,15 bis 0,20 Liter/m<sup>2</sup> und im Kontaktklebverfahren 0,30 bis 0,50 Liter/m<sup>2</sup>.

	BlueTek 2L	BlueTek 3L	BlueTek 5L	BlueTek 10L	BlueTek 20L
<b>Nassklebverfahren</b>	10 - 13 m <sup>2</sup>	15 - 20 m <sup>2</sup>	25 - 33 m <sup>2</sup>	50 - 66,5 m <sup>2</sup>	100 - 133 m <sup>2</sup>
<b>Kontaktklebverfahren</b>	4 - 6,5 m <sup>2</sup>	6 - 10 m <sup>2</sup>	10 - 16,5 m <sup>2</sup>	20 - 33 m <sup>2</sup>	40 - 66,5 m <sup>2</sup>

Die Angaben zum Verbrauch sind Durchschnittswerte und können aufgrund unterschiedlicher Dämmmaterialien, Dach- oder Wandkonstruktionen variieren. Die Werte sollten jedoch nicht über- oder unterschritten werden, um negative Auswirkungen auf das Ergebnis zu vermeiden.

## Verarbeitungshinweise

Informationen zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt Verarbeitungshinweise EPDM Flächenkleber BlueTek sowie den Handbüchern und Verarbeitungsvideos unter <https://www.youtube.com/@HanseSyntec/videos>.

## Sicherheitshinweise

Augen- und Hautkontakt sind zu vermeiden. Zum Schutz der Augen wird das Tragen einer Sicherheits-/Schutzbrille empfohlen. Zum Schutz vor Hautreizungen sollten undurchlässige Arbeitshandschuhe getragen werden.

Bitte beachten Sie die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften im Sicherheitsdatenblatt EPDM Flächenkleber BlueTek.